

TARKOMASSA® FASTPLAN

01. UTILIZACIÓN

Masilla de preparación con espátula de secado ultrarrápido para la posterior aplicación de pisos vinílicos - uso en interiores. Se aplica sobre superficies de hormigón para igualar la absorción del contrapiso (en capas finas con un espesor total máximo de 3 mm).

Cierre de agujeros / depresiones o formación de rampas de hasta 10 mm en una sola capa.

No corrige las ondulaciones.

02. VENTAJAS

- Producto listo para usar;
- Puede aplicarse **sobre cerámica sin necesidad de Primer**.
- **Tiempo de secado:** 2 horas entre mano y 2 horas para la aplicación en el piso.
- **Baja formación de polvo durante el lijado:** después del secado total, la masa es muy dura y no permite correcciones importantes con el papel de lija.
- **Mayor poder de llenado** - fácil aplicación.

03. BASES PARA APLICACIÓN

Contrapisos nuevos y antiguos:

- Contrapiso de cemento o losa de hormigón;
- Piso de cerámica o porcelana;
- Piso de granito o pizarra de alta resistencia.

04. COMPOSICIÓN

Cemento Portland, agregados minerales y aditivos especiales.

05. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

5.1 MEZCLA

- Mezclar 4 kg de Tarkomassa® Fastplan con 2 a 2,2 l de agua limpia;
- Utilice un recipiente estanco limpio y hermético (por ejemplo, un balde), con una varilla metálica unida a un taladro profesional;
- Mezcle todo el contenido de una bolsa con la cantidad de agua indicada, evitando así problemas de dosificación de agua;
- Para zonas pequeñas, como rampas o pequeñas reparaciones, mezclar 2 partes de polvo por 1 parte de agua.

5.2 TIEMPO DE USO DESPUÉS DE LA MEZCLA

El material preparado debe utilizarse en los 25 minutos siguientes a su mezcla con agua. Si la mezcla se endurece, no añadir agua. Vuelve a mezclar.

Advertencia: No añadir más agua de la especificada ni ningún otro producto o material.

06. APLICACIÓN

Aplique el producto sobre la base e iguale su extensión con una llana para asegurar la cobertura total de la zona; Después de secar durante 2 horas, lijar la superficie y eliminar las irregularidades, aplanando la zona.

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605

07. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Espesor	0 a 25mm Espesor final
Espesor de la capa	0 a 3 mm
Temperatura de trabajo en el ambiente	5°C e 30 °C
Tiempo de trabajo	25 min
Tiempo de lijado entre capas	Después de 2h
Densidad aparente	1,6kg/l
Consumo técnico	0,550kg/m ² /mm
Tiempo de aplicación del revestimiento	Después de 2 h (capa de 3 mm)
Tiempo de circulación	Después de 1 h (capa de 3 mm)

08. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Las medidas de higiene y seguridad en el trabajo y las indicaciones sobre incendios, limpieza y eliminación de residuos deben seguir las recomendaciones contenidas en la FISPQ del producto.

09. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Tarkomassa® Fastplan se suministra en bolsas de plástico de 4 kg. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, en tarimas elevadas del piso. Altura máxima de apilado 1,5 m, en su embalaje original sin abrir. Su vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricar.

IMPORTANTE: El rendimiento y las prestaciones del producto dependen de las condiciones ideales de preparación de la superficie/sustrato donde se aplicará y los factores que escapan al control de Tarkett, como la uniformidad de la superficie, la humedad relativa del aire y/o de la superficie, la temperatura y las condiciones climáticas, el ambiente así como los conocimientos técnicos y prácticos del aplicador, el usuario y otros. Como consecuencia de estos factores, el rendimiento y las prestaciones pueden variar.

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605