

Literatura Técnica

Adheteq Química



NOME DO PRODUTO: FADECRIIL		REV.: 02
Título: Adesivo Acrílico		Grupo: ADESIVOS
Disponível nas embalagens: <input checked="" type="checkbox"/> 4KG <input checked="" type="checkbox"/> 23KG		
DESCRIÇÃO		
ADESIVO PARA APLICAÇÃO DE PAVIFLEX NATURAL		
MODO DE USAR		
Condições do contrapiso: observar se o contrapiso está seco, firme, limpo e preparado com pasta de cimento, PVA e água ou massa autonivelante.		
<ul style="list-style-type: none">• Mistura: Misturar bem o adesivo, trazendo o conteúdo do galão de baixo para cima.• Desempenadeira: Aplicar o Fadecril com desempenadeira de aço dentada A4, somente no contrapiso preparado.• Aplicação: Espalhar o adesivo em áreas de até 10m² por vez. Passar rolo de espuma para eliminar marcas de desempenadeira.• Tempo de Tack: Verifique o tack do adesivo, após 15 minutos de aplicação. Se houver pega, mas os dedos ficarem limpos, inicie a instalação do produto. Tempo em aberto até 40 min. (dependendo do clima e do contrapiso).• Atenção: Instale o produto conforme o Manual de Instalação.		
ARMAZENAGEM		
Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins.		
VALIDADE		
12 Meses		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS		
Odor	Característico	
Estado físico/ Cor	Líquido viscoso ligeiramente amarelado	
Composição	Resina acrílica, resina natural, espessante, agentes tensoativos, carga mineral micronizada, preservante e água.	
pH puro	6,0 – 8,0	
Viscosidade F6 V20	Máx. 20000 cPs	
Densidade	1,2 – 1,4 g/mL	
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA		
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da embalagem consulte nosso SAC.		
CONTATO		
Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19) 2103.0100. As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. A ADHETECH reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.		
CONTROLE DE APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL		
ELABORAÇÃO	REVISÃO / ANÁLISE	APROVAÇÃO
Em: 30/05/2016	Em: 30/05/2016	Em: 30/05/2016
Por: Alexandre Ferrari	Por: Talita Oliveira Silva	Por: Fernando Coutinho
Motivo da revisão: Alteração do layout		