

TARKOMASSA® PREPARAÇÃO

01. UTILIZAÇÃO

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos - uso interno.

INDICAÇÃO

Indicado para nivelar a absorção e regularizar pequenas imperfeições do contrapiso para posterior aplicação de pisos vinílicos.

02. BASES PARA APLICAÇÃO

Contrapisos novos e antigos;

A superfície da base deve estar curada, firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta, graxa ou quaisquer outros resíduos;

No caso de contrapisos porosos, umedecer previamente a superfície antes da aplicação;

No caso de aplicação direta em superfície de concreto, recomendamos a utilização do Tarkoprimer®;

Tratando-se de contrapisos nivelados com abrasividade;

Cavidades e irregularidades não poderão ser superiores a 3mm.

03. PREPARO DO PRODUTO

MISTURA

Misture 20kg da Tarkomassa® Preparação com a proporção de água limpa indicada na marcação lateral (litros/saco) desta embalagem, que pode variar em + ou - 5%.

Use um recipiente estanque e limpo (ex.: balde), utilizando uma haste metálica acoplada e uma furadeira de uso profissional;

Misture todo o conteúdo da embalagem com a quantidade de água indicada, evitando assim problemas de dosagem de água.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO APÓS A MISTURA

O material preparado deve ser utilizado em, no máximo, 60 minutos após sua mistura com água.

Durante esse período, não se recomenda adição de água acima do especificado ou qualquer outro produto ou material.

04. APLICAÇÃO

Aplique o produto sobre a base e realize o seu espalhamento e preenchimento da porosidade do contrapiso com uma desempenadeira lisa, para garantir todo o recobrimento da área;

Após o intervalo de secagem, faça o lixamento superficial da primeira demão e remova as irregularidades, promovendo a planeza da área;

Execute a segunda demão, aguarde a secagem total e faça o novo lixamento e acabamento final do produto;

Caso necessário, aplique uma terceira demão, respeitando o tempo de secagem.

Espessura Final: 5mm

Espessura por camada: 0,2 até 3 mm (massa com aderência mecânica sob base porosa)

Tempo em aberto*

Tempo para uso após mistura com água* 30 min 60 min

Tempo para lixamento entre demãos* 60 a 90 minutos

Tempo para aplicação de revestimento*: Após 24 horas

Tempo para circulação no local*: Após 2 horas

*Sujeito as condições climáticas e espessura de aplicação.

5.0 COMPOSIÇÃO

Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não tóxicos.

6.0 CONSUMO

1,5kg/m²/ 2 demãos

Densidade aparente: 0,8 + ou - 0,1g/cm³

7.0 CONDIÇÕES DA TEMPERATURA DE TRABALHO

Do ar ambiente: +5 °C até +40 °C

Da superfície: +5 °C até +27 °C

Água para preparo: +5 °C até +18 °C

8.0 VALIDADE

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

09. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

10. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

Coloque o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, com empilhamento máximo de 15 sacos e distância mínima de 30cm da parede na embalagem fechada.

IMPORTANTE

Não utilizar a Tarkomassa® Preparação em:

- Áreas externas;
- Áreas com umidade residual* ou ascendente sem tratamento.
- Base não porosa (porcelanato, granilite, pintura epóxi e etc).

*Utilizar Tarkoblock®

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Tarkett, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.