

TARKOPRIMER®

01. UTILIZAÇÃO

Primer acrílico a base de água com partículas de quartzo e sem solvente para substratos porosos e não-porosos em áreas internas, tais como:

- ✓ Contrapiso de cimento ou laje de concreto;
- ✓ Piso cerâmico ou porcelanato;
- ✓ Piso de granito ou ardósia de alta resistência e sem aplicação de cera ou resina;
- ✓ Contrapiso com aplicação prévia de Tarkoblock®.
- ✓ Após a aplicação do Tarkoprimer®, deve-se utilizar a Tarkomassa® indicada para a necessidade do local.

02. PREPARAÇÃO

A base deve estar limpa, curada, seca, firme, sem resíduos de umidade ou impermeabilizada, se necessário.

03. PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Tarkoprimer® deve ser aplicado em 1 demão, sem diluição, sobre bases não absorventes (Tarkoblock®, cerâmica, pedra natural e granilite) e em 2 demãos sobre bases porosas e contrapisos cimentícios, diluído 1:1 com água limpa na 1ª demão, e sem diluição na 2ª demão.

04. APLICAÇÃO

Aplique o Tarkoprimer® em uma camada contínua com pincel ou rolo de lã e deixe secar. O produto é apresentado na tonalidade cinza, após aplicado e seco, o filme formado torna-se translúcido. Caso a superfície ainda esteja absorvente, aplicar uma demão adicional.

Caso tenha aplicado o Tarkoblock® no contrapiso, aguarde pelo menos 12h e no máximo 24h para aplicar o Tarkoprimer®.

Para a aplicação posterior da Tarkomassa®, aguarde a secagem total do produto, que pode variar de 2 até 12 horas dependendo da temperatura e da umidade do ambiente. Não aplique a Tarkomassa® se o Tarkoprimer® ainda não estiver completamente seco ou se o tempo de aplicação tiver excedido 24h, pois a performance do produto será comprometida. O produto em seu estado líquido pode ser limpo com água.

05. COMPOSIÇÃO

Resinas, aditivos especiais não tóxicos e agregados minerais.

06. CONSUMO

- ✓ 100 a 150ml/m², rendimento dessa embalagem 70- 100m²/demão.
- ✓ Intervalo entre demãos 1 - 2 horas.

07. CONDIÇÕES DA TEMPERATURA DE TRABALHO

Ambiente: +5°C até +40°C

Superfície: +5°C até +27°C

08. VALIDADE

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.



09. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

10. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

O Tarkoprimer® é fornecido em balde de 10 litros.

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados e empilhamento máximo de 4 baldes, com distância de 30cm da parede e na embalagem original fechada.

IMPORTANTE: O rendimento e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/ substrato onde será aplicado e de fatores externos ao controle da Tarkett como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.