

| | | |
|--|---|-------------------|
| NOME DO PRODUTO: FADECRIIL | | REV.: 03 |
| Título: Adesivo Acrílico | | Grupo: ADESIVOS |
| Disponível nas embalagens: <input checked="" type="checkbox"/> 4KG <input checked="" type="checkbox"/> 23KG | | |
| DESCRIÇÃO | | |
| ADESIVO PARA APLICAÇÃO DE PAVIFLEX NATURAL | | |
| MODO DE USAR | | |
| Condições do contrapiso: observar se o contrapiso está seco, firme, limpo e preparado com pasta de cimento, PVA e água ou massa autonivelante. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mistura: Misturar bem o adesivo, trazendo o conteúdo do galão de baixo para cima. • Desempenadeira: Aplicar o Fadecril com desempenadeira de aço dentada A4, somente no contrapiso preparado. • Aplicação: Espalhar o adesivo em áreas de até 10m² por vez. Passar rolo de espuma para eliminar marcas de desempenadeira. • Tempo de Tack: Verifique o tack do adesivo, após 15 minutos de aplicação. Se houver pega, mas os dedos ficarem limpos, inicie a instalação do produto. Tempo em aberto até 40 min. (dependendo do clima e do contrapiso). • Atenção: Instale o produto conforme o Manual de Instalação. | | |
| ARMAZENAGEM | | |
| Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins. | | |
| VALIDADE | | |
| 12 Meses | | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | | |
| Odor | Característico | |
| Estado físico/ Cor | Líquido viscoso ligeiramente amarelado | |
| Composição | Resina acrílica, resina natural, espessante, tensoativo, carga mineral micronizada, preservante e água. | |
| pH puro | 6,0 – 8,0 | |
| Viscosidade F6 V20 | Máx. 20000 cPs | |
| Densidade | 1,2 – 1,4 g/mL | |
| INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA | | |
| Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da embalagem consulte nosso SAC. | | |
| CONTATO | | |
| Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19)3515- 6900. As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultadas de testes laboratoriais e práticos. A AJS Adesivos reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes. | | |
| CONTROLE DE APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL | | |
| ELABORAÇÃO | REVISÃO / ANÁLISE | APROVAÇÃO |
| Em: 30/05/2016 | Em: 25/09/2019 | Em: 25/09/2019 |
| Por: Alexandre Ferrari | Por: Talita Oliveira Silva | Por: Rafael Serra |
| Motivo da revisão: : Alteração no logo da empresa. | | |