

TARKOMASSA[®] FASTPLAN

Solução rápida, sem necessidade da Tarkoprimer[®]

01. UTILIZAÇÃO

Massa de preparação fina de secagem rápida e alto desempenho, indicado para nivelar a absorção e regularizar pequenas imperfeições do contrapiso e posterior aplicação de pisos vinílicos.

02. BASES PARA APLICAÇÃO

Contrapisos novos e antigos:

Piso cerâmico ou porcelanato;

Piso de granito ou ardósia de alta resistência;

Contrapiso de cimento ou laje de concreto.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A base deve estar limpa, curada, seca, firme, sem resíduos de umidade ou impermeabilizada, se necessário.

03. PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Misture 4 kg da Tarkomassa[®] Fastplan com a proporção de água limpa indicada na marcação lateral (litros/saco) da embalagem, que pode variar em + ou - 5%;

A mistura pode ser mecânica e manual para pequenos volumes; Use um recipiente estanque e limpo (ex.: balde), utilizando uma haste metálica acoplada a uma furadeira de baixa rotação, uso profissional. Para maiores volumes, recomendamos o uso de um misturador de argamassa com hélice;

Misture todo o conteúdo da embalagem com a quantidade de água indicada, evitando assim problemas de dosagem de água;

Reparos pontuais com até 25mm de profundidade, misture manualmente 3 partes da massa para 1 parte de água.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO APÓS A MISTURA

O material preparado deve ser utilizado em, no máximo, 15 - 20 minutos após sua mistura com água. Caso a massa endureça, não adicione água, só misture e reative a massa novamente.

ATENÇÃO! Não adicione água acima do especificado ou qualquer outro produto ou material.

04. APLICAÇÃO

Aplique o produto sobre a base e realize o seu espalhamento com uma desempenadeira lisa, para garantir todo o recobrimento da área;

Após a secagem, faça o lixamento superficial e remova as irregularidades, promovendo a planicidade da área.

Alta resistência mecânica 37MPa, alto tráfego/ RAD.

Espessura por camada: 0,1mm até 2mm

Espessura final: Até 3mm

Tempo de trabalho*: 15 - 20 minutos

Tempo para lixamento entre demãos*: Após 2 horas

Tempo para aplicação de revestimento: 3 - 4 horas (camada de 3mm)

Tempo para circulação no local*: Após 1 hora (camada de 3mm)

*Sujeito as condições climáticas e espessura de aplicação.

05. COMPOSIÇÃO

Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não tóxicos.

06. DENSIDADE

400g/mm/m² após 2 horas

Densidade aparente: 0,8 + ou - 0,1g/cm³

07. CONDIÇÕES DA TEMPERATURA DE TRABALHO

Do ambiente: +5 °C até +40 °C

Da superfície: +5 °C até +27 °C

Da água para preparo: +5 °C até +18 °C

08. VALIDADE

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

09. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

10. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

A Tarkomassa® Fastplan é fornecida em sacos plásticos de 4kg.

Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, com empilhamento máximo de 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

IMPORTANTE

Não utilizar a Tarkomassa® Fastplan em:

- Áreas externas;
- Áreas com umidade permanente ou por capilaridade.

O rendimento e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/ substrato onde será aplicado e de fatores externos ao controle da Tarkett como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.