

TARKOBLOCK®

01. UTILIZAÇÃO

Tarkoblock® é um impermeabilizante bi-componente na cor azul, a base de poliuretano para bloqueio de vapor em concretos e contrapisos.

02. BASES PARA APLICAÇÃO

Superfície de concreto curado há pelo menos 28 dias e completamente isento de desmoldante;
Contrapisos antigos ou novos curados há pelo menos 14 dias com umidade residual máxima 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio);
Revestimentos cerâmicos ou porcelanatos completamente limpos;
Revestimentos de mármore e granitos completamente isentos de qualquer tipo de resíduo;
A base deverá estar curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do Tarkoblock®.

03. PREPARO DO PRODUTO

MISTURA

Com auxílio de uma furadeira e hélice acoplada misture os componentes A e B, pré-dosadas para serem usadas em sua totalidade, até a completa homogeneização sem prolongar o tempo de mistura devido ao tempo de catalisação (reação química).

TEMPO DE UTILIZAÇÃO APÓS A MISTURA

Caso não seja aplicado imediatamente após a homogeneização, o produto poderá endurecer no recipiente.

04. APLICAÇÃO

Após completa homogeneização, despeje todo o conteúdo na área e aplique uma camada uniforme sobre o substrato com auxílio de uma espátula ou desempenadeira dentada.

Aplique a segunda demão após 4 – 7 horas*, após a segunda demão aguardar a cura do Tarkoblock® para finalização com Tarkoprimer®.

Tempo de trabalho: Aproximadamente 25 minutos*, inclusive o tempo de misturar os componentes A+B.

*Sujeito as condições climáticas e espessura de aplicação.

05. COMPOSIÇÃO

Aditivos especiais, polióis, cargas minerais e isocianatos.

06. CONSUMO

400g/m² por demão, sendo aplicado sempre em duas demãos, respeitando os intervalos de 4 - 7 horas* de secagem entre elas (os consumos podem variar de acordo com a qualidade e absorção do contrapiso).

Considere o peso total dos dois componentes para calcular o consumo.

*Pode variar de acordo com a qualidade (porosidade) e absorção da base.

07. LIMPEZA

O produto e as ferramentas podem ser limpos com álcool etílico antes do seu endurecimento.

08. TEMPERATURA

+16°C até +36°C.

09. VALIDADE

12 meses na embalagem original, a partir da data de fabricação na embalagem.



10. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

11. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

O Tarkoblock® é um produto bi componente que é fornecido em balde de 4kg (componente A) e sachê (componente B). Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 4 baldes, com uma distância de 30cm da parede e na embalagem original fechada.

IMPORTANTE: O rendimento e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos ao controle da Tarkett como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.