





















# LÍNEA ACCZENT EXCELLENCE TOPAZ 70

			ACCZENT EXCELLENCE TOPAZ 70
	Clasificación de uso EN 259 ISO 10874		34
			43
	Tratamiento de protección	-	Top Clean™
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,50mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,70mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	2,900kg/m <sup>2</sup>
	Formato	ISO 24341 (EN 426)	Disponible en rollo: 2m, 3m & 4m Longitud de los rollos: 24lm
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C <sub>s</sub> s <sub>1</sub>
	Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	13dB
	Resistencia térmica	EN 12667	0,02m <sup>2</sup> K/W Adecuado
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Alta Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
		EN 13893	μ ≥ 0.30
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ nivel 6
	Higiene	---	No contribuye a la propagación de la infección
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100μg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)