




















LÍNEA DESSO

ESSENCE STRUCTURE

| | | | |
|---|---|------------|--|
|  | Clasificación de uso | EN1307 | 33 |
|  | Método de Producción/Aspecto | ISO 2424 | Tuftado 1/10" Bucle estructurado |
|  | Tipo de fibra | ISO 2424 | BCF Poliamida 6 |
|  | Método de tintada | - | Tintado en masa |
|  | Altura total (mm) | ISO 1765 | 6,3 |
|  | Altura de fibra (mm) | ISO 1766 | 2,8 |
|  | Tamaño de las baldosas (mm) | EN 994 | 500 x 500 (20 baldosas par caja) |
|  | Base Primaria | ISO 2424 | Poliéster |
|  | Base Secundaria | ISO 2424 | Desso ProBase Polyver® |
|  | Peso total (g/m ²) | ISO 8543 | 4100 |
|  | Peso total de la fibra (g/m ²) | ISO 2424 | 580 |
|  | Peso de fibra en superficie (g/m ²) | ISO 8543 | 320 |
|  | Densidad de fibra (g/cm ³) | ISO 8543 | 0,114 |
|  | Puntadas (dm ²) | ISO 1763 | 1580 |
|  | Carga electrostática (kV) | ISO 6356 | ≤ 2,0 |
|  | Estabilidad dimensional (%) | EN 986 | ≤ 0,20 |
|  | Aislamiento del sonido de impacto ΔLw (dB) | ISO 10140 | 24 |
|  | Reducción del sonido (α _w) | ISO 354 | 0,15 |
|  | Reacción al fuego | EN 13501-1 | B _s S ₁ (loose lay) |

