
























LÍNEA DESSO FUSE CREATE

	Clasificación de uso	EN1307	33 Comercial - uso extenso						
	Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
	Método de Producción/Aspecto	ISO 2424	Tuftado 1/10" Bucle estructurado						
	Método de tintada	-	Tintado en masa						
	Tamaño de baldosas (cm)	EN 994	50 x 50 ; 100 x 25 / 19,68" x 19,68" ; 39,36" x 9,84"						
	Base Primaria	ISO 2424	Poliéster lámina						
	Base Secundaria	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® - Polyscan®						
	Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado)*						
	Altura total (mm)	ISO 1765	6,5						
	Altura de fibra (mm)	ISO 1766	2,5						
	Peso total (g/m ²)	ISO 8543	4250						
	Peso total de la fibra (g/m ²)	ISO 2424	730						
	Peso de fibra en superficie (g/m ²)	ISO 8543	415						
	Densidad de fibra (g/cm ³)	ISO 8543	0,166						
	Puntadas (dm ²)	ISO 1763	1580						
	Carga electrostática (kV)	ISO 6356	≤ 2,0						
	Resistencia vertical (Ohm)	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹						
	Estabilidad dimensional (%)	EN 986	≤ 0,2						
	Aislamiento del sonido de impacto ΔLw (dB)	ISO 10140	21						
	Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			(α _s)	0.01	0.03	0.06	0.15	0.26	0.31
	Reducción del sonido (α _w)	ISO 354	0,15						
	Resistencia térmica (m ² .K/W)	ISO 8302	0,063						
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _s S ₁ (loose lay)						

