
























LÍNEA DESSO REVEAL

	Clasificación de uso	EN1307	33 Comercial - uso extenso						
	Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
	Método de Producción/Aspecto	ISO 2424	Tuftado 1/10" Tip-sheared						
	Método de tintada	-	Tintado en masa						
	Tamaño de las baldosas (cm)	EN 994	100 x 25 / 39,36" x 9,84" (20 baldosas par caja)						
	Base Primaria	ISO 2424	Poliéster lámina						
	Base Secundaria	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® - Polyscan®						
	Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 y ECONYL®*						
	Altura total (mm)	ISO 1765	6,5						
	Altura de fibra (mm)	ISO 1766	3,7						
	Peso total (g/m ²)	ISO 8543	4100						
	Peso total de la fibra (g/m ²)	ISO 2424	710						
	Peso de fibra en superficie (g/m ²)	ISO 8543	520						
	Densidad de fibra (g/cm ³)	ISO 8543	0,141						
	Puntadas (dm ²)	ISO 1763	2167						
	Carga electrostática (kV)	ISO 6356	≤ 2,0						
	Resistencia vertical (Ohm)	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹						
	Estabilidad dimensional (%)	EN 986	≤ 0,2						
	Aislamiento del sonido de impacto ΔLw (dB)	ISO 10140	25						
	Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			(α _s)	0.01	0.03	0.10	0.21	0.35	0.40
	Reducción del sonido (α _w)	ISO 354	0,20						
	Resistencia térmica (m ² .K/W)	ISO 8302	0.086						
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{s1} (Loose-Lay)						

*ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado.