
























# LÍNEA DESSO RIDGE

|   |   |            |  |      |      |      |      |      |      |
|---|---|------------|--|------|------|------|------|------|------|
|    | Clasificación de uso                            | EN1307     | 33 Comercial - uso extenso                         |      |      |      |      |      |      |
|    | Clase de lujo                                   | EN 1307    | LC 3   |      |      |      |      |      |      |
|    | Método de Producción/Aspecto                    | ISO 2424   | Tuftado 1/10"<br>Bucle estructurado                |      |      |      |      |      |      |
|    | Método de tintada                               | -          | Tintado en masa                                    |      |      |      |      |      |      |
|    | Tamaño de las baldosas (cm)                     | EN 994     | 50 x 50 /19,68" x 19,68"<br>(20 baldosas par caja) |      |      |      |      |      |      |
|    | Base Primaria                                   | ISO 2424   | Poliéster lámina                                   |      |      |      |      |      |      |
|    | Base Secundaria                                 | ISO 2424   | Desso ProBase Polyver® - Polyscan®                 |      |      |      |      |      |      |
|    | Tipo de fibra                                   | ISO 2424   | BCF PA6 y ECONYL®*                                 |      |      |      |      |      |      |
|    | Altura total (mm)                               | ISO 1765   | 6,5  |      |      |      |      |      |      |
|   | Altura de fibra (mm)                            | ISO 1766   | 3,7  |      |      |      |      |      |      |
|  | Peso total (g/m <sup>2</sup> )                  | ISO 8543   | 4300   |      |      |      |      |      |      |
|  | Peso total de la fibra (g/m <sup>2</sup> )      | ISO 2424   | 745  |      |      |      |      |      |      |
|  | Peso de fibra en superficie (g/m <sup>2</sup> ) | ISO 8543   | 600  |      |      |      |      |      |      |
|  | Densidad de fibra (g/cm <sup>3</sup> )          | ISO 8543   | 0,162  |      |      |      |      |      |      |
|  | Puntadas (dm <sup>2</sup> )                     | ISO 1763   | 2130   |      |      |      |      |      |      |
|  | Carga electrostática (kV)                       | ISO 6356   | ≤ 2,0  |      |      |      |      |      |      |
|  | Resistencia vertical (Ohm)                      | ISO 10965  | ≤ 1 x 10 <sup>9</sup>                              |      |      |      |      |      |      |
|  | Estabilidad dimensional (%)                     | EN 986     | ≤ 0,2  |      |      |      |      |      |      |
|  | Aislamiento del sonido de impacto ΔLw (dB)      | ISO 10140  | 23   |      |      |      |      |      |      |
|  | Absorción del sonido                            | ISO 354    | Freq. Hz   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|   |   |            | (α <sub>s</sub> )                                  | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.28 | 0.35 |
|  | Reducción del sonido (α <sub>w</sub> )          | ISO 354    | 0,15   |      |      |      |      |      |      |
|  | Resistencia térmica (m <sup>2</sup> .K/W)       | ISO 8302   | ≤ 0,17   |      |      |      |      |      |      |
|  | Reacción al fuego                               | EN 13501-1 | B <sub>s1</sub><br>(Loose-Lay)                     |      |      |      |      |      |      |

\*ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado.