

LÍNEA PRIMO SAFE.T

	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
			43
	Tratamiento de protección	-	Safe.T Clean XP™
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,0mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	3,0kg/m ²
	Formato	ISO 24341	23lm x 20m
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _s S ₁
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0,40%
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667 (EN ISO 10456)	0,01m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)