

# LÍNEA ECLIPSE ACOUSTIC



Tipo de Producto	Vinílico homogéneo con capa de espuma	
Clasificación ISO 10874 EN 685		34 42
Tratamiento de protección	-	PUR Reforzado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	3,7mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	2,0mm
Espesor de la capa de espuma	EN ISO 24340	1,5mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3,6kg/m <sup>2</sup>
Formato	ISO 24341	Aprox. 23 lm x 20 m (rollo)
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40% para rollo
Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>
Contenido aglutinante	ISO 10581	Tipo II
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 4,0mm <sup>3</sup>
Punzonamiento residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,20 mm
Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	Aprox. 17dB
Calefacción radiante	-	máx 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,01m <sup>2</sup> K/W
Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Parte C	No favorece el crecimiento
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Emissiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)