

LÍNEA iQ ONE

Tipo de revestimiento de piso	EN 14565	Piso homogéneo con base de polímeros termoplásticos sintéticos
Clasificación ISO 10874 EN 685		34 43
Tratamiento de protección	-	iQ PUR
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,00mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	2,00mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2,80kg/m ²
Formato	ISO 24341 (EN 426)	2x23m
Estabilidad dimensional	EN 14565	≤ 0,20 %
Contenido aglutinante	ISO 10581	Tipo I
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase B _{fl} S ₁
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T
Deformación residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10 mm
Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
Calefacción radiante	-	máx 27°C
Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Excelente Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0,3 Bajo riesgo de deslizamiento
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Test de zonas húmedas	GBR sistema de aprobación	Cerificación de Estanqueidad
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³