

LÍNEA FLOURISH®



Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 ISO 24346	2mm
Espesor capa de uso	EN 429 ISO 23340	0,8mm
Formato (rollo)	EN 426 ISO 24341	2 x 23m
Embalaje (rollo)	EN 426 ISO 24341	46m ²
Peso medio	EN 430 ISO 23997	3,10kg/m ²
Tratamiento de protección	-	PUR TOP
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,10mm
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,10%
Absorción a ruidos de impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase III A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)