

# LÍNEA ESSENTIALS 200

Clasificación	ISO 10874 EN 685	21
Tratamiento de protección	-	Supreme Protection
Espesor total	ISO 24346 EN 428	2,00mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 EN 429	0,15mm
Peso total	ISO 23997 EN 430	1,575kg/m <sup>2</sup>
Formato	ISO 24341 EN 426	3x25m 4x25m
Estabilidad dimensional	ISO 23999 EN 434	≤ 0,40%
Reacción al fuego	EN 13501-1	C <sub>n</sub> - S <sub>1</sub>
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
Deformación residual	ISO 24343-1 EN 433	≤ 0,35mm
Test sillas con ruedas	ISO 4918 EN 425	-
Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv
Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 EN ISO 717-2	17dB
Calefacción radiante	-	máx 27 °C
Resistencia térmica	EN 12667	0,03m <sup>2</sup> K/W
Resistencia química	ISO 26987 EN 423	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Emissiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)