

# LÍNEA ESSENTIALS 280T

ESSENTIALS 280T		
Clasificación	ISO 10874 EN 685	23 32
Tratamiento de protección	-	Extreme Protection
Espesor total	ISO 24346 EN 428	2,80mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 EN 429	0,35mm
Peso total	ISO 23997 EN 430	1,880kg/m <sup>2</sup>
Formato	ISO 24341 EN 426	4x25m 3x25m 2x25m
Estabilidad dimensional	ISO 23999 EN 434	≤ 0,40%
Reacción al fuego	EN 13501-1	C <sub>f</sub> - S <sub>1</sub>
Deformación residual	ISO 24343-1 EN 433	≤ 0,20 mm
Test sillas con ruedas	ISO 4918 EN 425	Adecuado
Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv
Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 EN ISO 717-2	19dB
Resistencia térmica	EN 12667	0,04 m <sup>2</sup> /kW
Resistencia química	ISO 26987 EN 423	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 μ ≥ 0,30
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100μg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)