

		COLECCIÓN SKIN/GRID	COLECCIÓN BLOCK
Clasificación de uso	EN 1307	Comercial 32	Comercial 32
Método de producción	ISO 2424	Inflado 1/10" Bouclé	Inflado 1/10" Bouclé
Tipo de hilo	ISO 2424	100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Método de teñido	-	Teñido en masa	Teñido en masa
Espesor total	ISO 1765	7mm	5,7mm
Espesor do pelo	ISO 1766	4mm	2,8mm
Dimensiones	EN 994	500x500mm (20 placas por caja)	500x500mm (20 placas por caja)
Base primaria	ISO 2424	PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base secundaria	ISO 2424	Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
Peso total	ISO 8543	4300g/m ²	3725 g/m ²
Peso total del hijo	ISO 2424	550g/m ²	360g/m ²
Número de penachos	ISO 1763	185,650/m ²	185.650/m ²
Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Clasificación de Reacción al Fuego	NBR 16626	Clase III A	Clase III A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV
Estabilidad de color	EN 986	5 - 6	5 - 6
Resistencia al agua	ISO 354	4 - 5	4 - 5