

LÍNEA DECORFLEX®



		5087 5518 6519	5334	5337
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	23	23	23
Espesor total	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,15mm	0,15mm	0,15mm
Dimensiones (manta)	EN 427 ISO 24342	2 x 35m	2 x 30m	2 x 42m
Embalaje (manta)	EN 427 ISO 24342	70m ²	60m ²	84m ²
Peso promedio	EN 430 ISO 24342	1,12kg/m ²	1,21kg/m ²	1,10kg/m ²
Protección superficial	-	PUR	PUR	PUR
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
	NBR 13818	< 0,40	< 0,40	< 0,40
Identación residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorción del sonido al impacto	EN ISO 717-2	Δ_{Lw} 12dB	Δ_{Lw} 12dB	Δ_{Lw} 8dB
Clasificación de Reacción al Fuego	NBR 16626	Clase III A	Clase III A	Clase III A
Emisión de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)		≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)