

# LINHA DECODE®

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH
<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874 EN 13845*	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	2mm	2mm	2mm	3mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm
<b>Dimensões</b>	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m
<b>Embalagem</b>	ISO 24341	50m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>	40m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	ISO 23997	2650g/m <sup>2</sup>	3000g/m <sup>2</sup>	3453g/m <sup>2</sup>	2500g/m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
<b>Padronagem</b>	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
<b>Proteção superficial</b>	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
<b>Teor de aglutinantes</b>	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R10	R10	R11	R10
<b>Indentação residual</b>	ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%
<b>Energia radiante</b>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 7dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 19dB
<b>Carga estática</b>	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	-
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\*Coleção Safetred Universal Plus



EPD®

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia  
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br