



LÍNEA INJOY®

LVT

TULIPA





 24124345 - Menta 208x1230mm

Textura Rústica



 24124330 - Centeio 208x1230mm

Textura Lisa



 24124381 - Calêndula 208x1230mm

Textura Rústica



 24124319 - Prímula 208x1230mm

Textura Rústica



 24124344 - Lichia 208x1230mm

Textura Lisa



 24124011 - Camélia 208x1230mm

Textura Rústica



 24124812 - Gérbera 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



 24124384 - Papoula 208x1230mm

Textura Rústica



 24124911 - Tulipa 208x1230mm

Textura Lisa



 24124318- Lavanda 208x1230mm

Textura Rústica



 24124301 - Mate 208x1230mm

Textura Lisa



 24124811 - Lisianto 208x1230mm

Textura Lisa

El piso a su manera

Diseño y practicidad en favor de la comodidad.
El mejor costo-beneficio de la categoría.



Uso
residencial

TRANSFORMA EL
PISO DE TU CASA



No hace
toc-toc

PISO CON CONFORT
ACÚSTICO QUE NO HACE
RUIDO AL CAMINAR



Sustentabilidad
y seguridad

LIBRE DE FTALATOS,
FORMALDEHÍDO, METALES
PESADOS Y BAJO INDICE DE
EMISIONES COVS



Extreme
Protection

PROTECCIÓN ADICIONAL
CONTRA LOS RAYOS UV
Y LIMPIEZA MÁS FÁCIL Y
ECONÓMICA



Confort
térmico

SIEMPRE CON
TEMPERATURA IDEAL



Garantía de
hasta 10 años*

PROTECCIÓN PARA
USTED Y SU PISO

*Si el producto se instala de acuerdo con las instrucciones de Tarkett
10 años para clasificación de uso 23 - Residencial
07 años para clasificación de uso 31 - Comercial Moderado

Especificaciones técnicas



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	22
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,15mm
Formato	EN 427 / ISO 24342	208x1230mm
Embalaje	EN 427 / ISO 24342	16 tablas (4,09m ²)
Peso total	EN 430 / ISO 23997	3,85kg/m ² - 15,75kg por caja
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)
Protección superficial	-	Extreme Protection
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,04 mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%
Clasificación de Reacción al Fuego	NBR 16626	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

Más informaciones:



@tarkettargentina /tarkettargentina

Av. Libertador, 6570 - 5to piso B - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
contacto@tarkett.com | + 54 9 11 2320-2451

www.tarkett.com.ar