

LÍNEA ESSENCE® 30

LVT

Color: Begonia 24091110

 **Tarkett**

BELLEZA Y PRACTICIDAD EN SU ESENCIA NATURAL

La línea de pisos vinílicos Essence® reúne todas las cualidades que esperas encontrar en un piso vinílico: belleza, practicidad y diseños modernos y actuales.

Con una variedad de estándares de madera, Essence® trae el concepto natural para dentro de los ambientes.



Variedad de colores

Tonos que valorizan el
diseño y la modernidad en
tu proyecto



No hace toc toc

Piso con confort
acústico que no hace
ruido al caminar



Sustentabilidad y seguridad

Libre de ftalatos, formaldehído,
metales pesados y bajo índice
de COVs



Piso listo en menos de 2 días

Si es utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Basado en
50m² / día / instalador



Limpieza fácil y económica

Fácil de limpiar, reduce
la necesidad de agua y
detergente en exceso



Hasta 15 años de garantía*

Protección para ti
y para tu piso

*Si el producto es instalado de acuerdo con las indicaciones de Tarkett
15 años para clase de uso 23 - Residencial
10 años para clase de uso 31 - Comercial Moderado



 24091109 - Hortênsia

Textura Lisa



 24091101 - Melissa

Textura Rústica



 24091110 - Begônia

Textura Rústica

Para accesorios, seleccione el color de su preferencia.
Las muestras del catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad con respecto al piso adquirido.



 24091711 - Malva

Textura Rústica



 24091105 - Dália

Textura Lisa



 24091311 - Bromélia

Textura Rústica



 24091103 - Lírio

Textura Rústica



 24091512 - Alfazema

Textura Lisa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Zonas residenciales y habitaciones de hotel
Espesor	EN 428 / ISO 24346	3,0mm
Espesor capa de uso	EN 429 / ISO 24340	0,3mm
Formato	EN 427 / ISO 24342	192x1230mm
Embalaje (tabla)	EN 427 / ISO 24342	12 tablas (2,83m ²)
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	5,58kg/m ²
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	PUR
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
	NBR 13818	<0,4
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO / 105-B02	≥ 6
Resistencia química	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV
		(en concreto)
Emisiones COV	AGBB / DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)



www.tarkett.com.ar



@tarkettargentina /tarkettargentina

Av. Libertador, 6570 - 5to piso B - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
contacto@tarkett.com.ar | + 54 9 11 2320-2451 | +54 9 11 4168-3633