

LÍNEA AMBIENTA®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)		
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
Clasificación de uso	ISO 10874	Comercial 33	Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 42	Industrial 42	Industrial 43
Espesor	ISO 24346	3mm	3mm	3,2mm*
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,5mm	0,5mm	0,7mm*
Formato	ISO 24342	184 x 950mm	208 x 1230mm**	184 x 950mm 208 x 1230mm**
Embalaje	ISO 24342	19 tablas (3,32m ²)	14 tablas (3,58m ²)**	19 tablas (3,32m ²) 14 tablas (3,58m ²)**
Peso promedio	ISO 23997	5,30kg/m ²	5,15kg/m ²	5,60kg/m ² 5,30kg/m ² **
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
	NBR 13818	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ASTM / E989-06 ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)	< 2,5kV (en concreto)	< 2,5kV (en concreto)
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)

*Consultar colores disponibles.

**Consultar los colores con la nueva dimensión: grupos 24176 y 24181.



www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605