

LINHA iQ MEGALIT®



Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Dimensões	EN 426 / ISO 24341	2x23 = 46m ²
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	2,50kg/m ²
Proteção superficial		iQ PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
Aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 4dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)
Teste de salas limpas	ISO 14644-1	ISO 3

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22