

LINHA TECH

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		AMBIENTA®	ESSENCE®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	ISO 24346	5mm	4,5mm
Dimensão	ISO 24342	Réguas 181x1520mm 96x610mm	Régua 228 x 1220mm
Embalagem	ISO 24342	08 réguas (2,20m ²) 32 réguas (1,87m ²)	10 réguas (2,78m ²)
Peso médio	ISO 23997	8090g/m ²	7200g/m ²
Proteção superficial	-	PUR	PUR
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 1600-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br