

LINHA ESSENCE® 30

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23* Comercial 31**	Residencial 23* Comercial 31**
Espessura	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Dimensão	ISO 24342	208x1230mm	600x600mm 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas= 4,09m ²	11 Placas = 3,96m ² 5 Placas = 4,23m ²
Peso total	ISO 23997	4450g/m ²	4665g/m ²
Peso total por caixa	ISO 23997	18200g	18473g 19732g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

* Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

** Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br