

# LÍNEA ESSENCE® 30

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espesor	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Formato	ISO 24342	208x1230mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm
Embalaje	ISO 24342	16 listones (4,09m <sup>2</sup> ) 50 listones (3,12m <sup>2</sup> )	11 baldosas (3,96m <sup>2</sup> ) 5 baldosas (4,23m <sup>2</sup> )
Peso total	ISO 23997	4450g/m <sup>2</sup> 4615g/m <sup>2</sup>	4665g/m <sup>2</sup>
Peso total por caja	ISO 23997	18200g 14400g	18473g 19723g
Almacenamiento	-	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Contenido aglutinante	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistencia al resbalamiento	DIN 51130	R9	R9
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV (en concreto)	< 2kV (en concreto)
Emissiones COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

\*15 años para la clase de uso 23 - residencial / 10 años para la clase de uso 31 - comercial moderado si el producto es instalado de acuerdo con las indicaciones de Tarkett.

\*\*Comercial moderado - Clase de uso 31

