


## Essence Pure

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Pila de bucles						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424	ProBase - betún modificado.						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6						
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.7	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3900	oz/yd <sup>2</sup>	115.1			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500	oz/yd <sup>2</sup>	14.8			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	325	oz/yd <sup>2</sup>	9.6			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.120	lb/in <sup>3</sup>	0.0043			
Puntadas	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto $\Delta L_w$	ISO 10140	dB	26					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_s$	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Reducción del sonido	ISO 354	$\alpha_w$	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.062					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							



Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

EN-20230710