DESS() Revestimiento textil - Baldosas

Essence Roots

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tuftado 1	1/10 "					
Aspecto	ISO 2424		Bucle						
Método de tintada			Tintado e	en mas	a				
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342								
Soporto primario	ISO 2424	SO 2424 Vellón de poliéster							
Soporto secundario	ISO 2424		ProBase	- betúr	n modificac	lo.			
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6							
Altura total	ISO 1765	mm	6.5		inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.4		inch	0.13			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4050		oz/yd²	119.5			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	580		oz/yd²	17.1			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	380		oz/yd²	11.2			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.112		lb/in³	0.0040			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580		/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-						
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-						
Clasificación para uso	EN 1307	N 1307 33 Comercial - uso intenso							
Clase de lujo	EN 1307		LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2						
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_{W}	ISO 10140	dB	25						
Sound absorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_s	0.00	0.02	0.06	0.17	0.29	0.37	
Noise reduction	ISO 354	$\alpha_{\rm w}$	0.20						
Thermal resistance	ISO 8302	m².K/W	0.078						
Flammability	EN 13501-1		Bfl - s1 (I	loose la	aid tested)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	1							







Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

