




Essence Stripe

Ö] ^&ä&ä&ä) Á^* g) ÁÖP/ÄHE

Ö&ä&ä&ä)	ISO 2424	V - &ä&ä&ä 1/10 "						
Ö] ^&ä&ä&ä	ISO 2424	Ö &ä&ä&ä						
T .ä&ä&ä&ä		V&ä&ä&ä(Á) Á &ä&ä&ä						
V&ä&ä&ä&ä	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 ä&ä&ä&ä [•ä&ä&ä&ä [Á&ä&ä&ä)					
Ü[] [ä&ä&ä&ä	ISO 2424	X^]5) Á^Á [ä.ä&ä&ä						
Ü[] [ä&ä&ä&ä	ISO 2424	ProBase - betún modificado						
V&ä&ä&ä&ä	ISO 2424	BCF Poliamida 6						
Altura total	ISO 1765	mm	5.5	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.6	inch	0.10			
Peso total	ISO 8543	g/m²	3850	oz/yd²	113.6			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	500	oz/yd²	14.8			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	310	oz/yd²	9.1			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.119	lb/in³	0.0043			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,20					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.01	0.07	0.19	0.32	0.32
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.040					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	02A37240						


 Producido por:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002



Quality- and Environmental Management System Certification
 ISO 9001 & ISO 14001

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.