DESSO Revestimiento textil - Baldosas

Forto

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Con agujas					
Aspecto	ISO 2424		Fieltro de agujas planas					
Método de tintada			Fibra teñida					
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Vellón de poliéster					
Soporto secundario	ISO 2424		ProBase - betún modificado.					
Tipo de fibra	ISO 2424		70% poliamida - 30% poliéster					
Altura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.2	inch	0.09			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4600	oz/yd²	135.8			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	525	oz/yd²	15.5			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	470	oz/yd²	13.9			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.214	lb/in³	0.0077			
Puntadas	ISO 1763	/dm²		/yd²				
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso intenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 1					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_W	ISO 10140	dB	19					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.02	0.06	0.17	0.36	0.41
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.078					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		35FD7C7A					

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20221202

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett