

LinoWall 2.00 mm

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 24011 (EN 548)	Linóleo homologado para aplicación en paredes
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Tratamiento de protección		xf ² ™
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0200 0045 DoP 2013 07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Toxicidad de los efluentes del fuego	ISO 5659-2 (evaluación según EN 45545-2 anexo C)	CITg (4min) =0,06 y CITg (8min)=0,09 pruebas con irradiancia de 50KW/m ² sin llama piloto
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Conductividad Térmica (in W/(m·K))	EN ISO 10456	0.11
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Resistencia a impactos	EN 259-2	Resistente a impactos - Sin estallido ni grieta visibles
Resistencia a productos químicos	ISO 26987 - EN 423	Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Requisito de prueba de olor de clase de emisión M1	EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302	Cumple el requisito
Esponjabilidad, lavabilidad, lisabilidad, cepillabilidad	EN 12956 / EN 233	Extra lavable
Actividad antibacteriana	ISO 22196	Naturalmente antibacteriana (mezcla de bacterias - Ecoli y MRSA)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m ³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x ≤16m
Número de diseños disponibles		10



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.