




Metallic Shades EcoBase

Especificación preliminar según EN 1307

Norma	ISO 2424	V - 1/10"						
Norma	ISO 2424	Ó - 8^A • d ~ & c !						
T . d	ISO 2424	V d						
V d	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 d)					
U []	ISO 2424	X^ 5						
U []	ISO 2424	EcoBase*						
Tipo de fibra	ISO 2424	Ó						
Altura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.3	inch	0.13			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4200	oz/lyd²	124.0			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	945	oz/lyd²	27.9			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	615	oz/lyd²	18.2			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.186	lb/in³	0.0067			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 3						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	23					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.01	0.05	0.18	0.27	0.36
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W						
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	743EA6C3						


 Producido por:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002








*EcoBase - 100% reciclable, contiene hasta un 91% de material reciclado y de origen biológico. El contenido reciclado ha sido verificado externamente por Lloyds Register.
 **ECONYL® está fabricado con un 100% de contenido regenerado.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.