## DESSO Revestimiento textil - Baldosas

## **Palatino**

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "							
Aspecto	ISO 2424		Pila cortada						
Método de tintada		Pieza tintada continua							
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 /	19,68"	x 19,68" (	20 baldosas	por caja)		
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster							
Soporto secundario	ISO 2424	ProBase - betún modificado							
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6.6							
Altura total	ISO 1765	mm	8.0		inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	5.0		inch	0.20			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4250		oz/yd²	125.4			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	1100		oz/yd²	32.5			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	845		oz/yd²	24.9			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.169		lb/in³	0.0061			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1500		/yd²	125415			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-						
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-						
Clasificación para uso	EN 1307		33 Come	rcial - ı	uso intenso	)			
Clase de lujo	EN 1307		LC 3						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2						
Aislamiento del sonido de impacto $\Delta L_{_{W}}$	, ISO 10140	dB	27						
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		$\alpha_s$	0.00	0.05	0.08	0.20	0.39	0.52	
Reducción del sonido	ISO 354	$\alpha_{w}$	0.15						
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.089						
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)							
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		76C4034E						







Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

