

Ruby 70 Acoustic

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 651	Revestimientos de piso de cloruro de polivinílico con capa de espuma
Clasificación comercial	ISO 10874	34 Muy Pesado
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	3 mm
Espesor de la capa de uso	ISO 24340	0,70 mm
Peso total	ISO 23997	2500 g/m ²
Tratamiento de superficies		PUR Top Clean
Método de instalación		Pegado
Características para el Mercado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0131-0056-DoP-2015-01
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Características técnicas	Norma	Valor Tarkett
Indentación residual	EN ISO 24343-1	Valor requerido: $\leq 0,20$ mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido : $\leq 0,10$ %
Reducción del ruido de impacto - ΔL_w	EN ISO 717/2	19 dB
Reducción del ruido de impacto en la habitación	NF S31-074	Clase A (≤ 65 dB)
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Pie del mueble	EN ISO 16581	Sin daños
Silla con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	EN ISO 26987	No afectado
Calefacción por piso radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		8,69 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Oro (≤ 100 μ g / m ³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m
Número de diseños disponibles		15



La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora (23/04/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.