

# Ruby 70 Acoustic

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 11638	Pisos de cloruro de polivinílico con capa de espuma
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	42 General
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	3 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,70 mm
Peso total	ISO 23997	2500 g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de protección		PUR Top Clean
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0131-0056-DoP-2015-01
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,040 m <sup>2</sup> ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,20 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido : ≤ 0,10 %
Reducción del ruido de impacto - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Reducción del ruido de impacto en la habitación	NF S31-074	Clase A (≤ 65 dB)
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤  8  mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afectado
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes - Contacte con Tarkett para más información
Huella de carbono (Cradle-to-Gate, módulos A1-A3 de la EPD)		20,80 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Oro (≤ 100 μg / m <sup>3</sup> )
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m
Número de diseños disponibles		15



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (01/08/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.