

# Safetred Universal

## Ficha Técnica

	Norma	Safetred Universal (rollos)	Safetred Universal (baldosas)
<b>Clasificación</b>			
Tipo de producto	EN 13845	Revestimientos de piso de cloruro polivinílico con resistencia al deslizamiento mejorada a base de partículas	
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso	
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso	
<b>Características</b>			
Espesor total	ISO 24346	2 mm	
Peso total	ISO 23997	3405 g/m <sup>2</sup>	
Tratamiento de protección		Safety Clean XP	
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I	
<b>Características Marcado CE</b>			
Declaración de prestaciones #		0170-0001-DoP-2021-02	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)	
Resistencia eléctrica (vertical)		Disipador estático (≤ 1x10 <sup>9</sup> Ω)	
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,010 m <sup>2</sup> •K/W	
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)	
<b>Características Técnicas</b>			
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Pérdida de volumen por abrasión	EN 13845 Anexo D	≤ 10%	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,40 %	
Clasificación de deslizamiento	EN 13845 Anexo C	ESf	
Resbaladidad	DIN 51130	R10	
Resbaladidad	DIN 51097	-	
Resbaladidad	BS 7976-2 TRRL Péndulo 4S (húmedo)	≥ 36	
Rugosidad de la superficie Rz	BS 7976-2	≥ 20μm	
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7	
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB	
Calefacción radiante	BS 8203	Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)	
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤  2  mm	
Estanqueidad al agua	EN 13553:2017	Conforme	
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia	
<b>Resultados de sostenibilidad</b>			
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información	
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		2,51 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>	
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )	
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1	
<b>Formatos y diseños</b>			
Rollo		Rollo 2 x 20 m	
Baldosa		Baldosa 50 x 50 cm - 16 Baldosas = 4 m <sup>2</sup> /caja - 48 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles		16	



La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora (20/03/2025). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones