

# Tapiflex Excellence (19dB)

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 651	Revestimientos de piso de cloruro polivinílico con capa de espuma
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	42 General
Technical Characteristics	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	3,25 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,80 mm
Peso total	ISO 23997	3250 g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de protección		TEKTANIUM®
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0120-074-DoP-2024-01
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 encolado sobre cualquier sustrato A2fl o A1fl (hormigón) y/o Cfl-s1 encolado sobre cualquier sustrato de madera derivado
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> ·K/W
Resbaladricidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,20 mm Valor medio medido: aprox. 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Valor medio medido : ≤ 0,10 %
Reducción del ruido de impacto - ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717/2	19 dB
Reducción del ruido de impacto en la habitación	NF S31-074	Class A (≤ 65 dB)
Resbaladricidad	DIN 51130	R10
Pata del mueble	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤  8  mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afectado
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		25 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		9,30 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m
Número de diseños disponibles		93

Resistencia al deslizamiento: R10 sólo en diseños de madera (roble Serene, roble Long Modern, roble Tree, roble Scandinavian, madera Allover)



La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora (23/04/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.