

# Veneto xf<sup>2</sup> (3.2mm)

## Ficha Técnica

| Clasificación                                                                       | Norma                  | Valor Tarkett                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                                                                    | ISO 24011              | Linóleo liso y decorativo                                                       |
| Clasificación residencial                                                           | EN ISO 10874           | 23 Intenso                                                                      |
| Clasificación Comercial                                                             | EN ISO 10874           | 34 Muy Intenso                                                                  |
| Clasificación Industrial                                                            | EN ISO 10874           | 43 Intenso                                                                      |
| Características                                                                     | Norma                  | Valor Tarkett                                                                   |
| Tratamiento de la superficie                                                        |                        | xf <sup>2</sup> <sup>TM</sup>                                                   |
| Espesor total                                                                       | ISO 24346              | 3,20 mm                                                                         |
| Peso total                                                                          | ISO 23997              | 3800 g/m²                                                                       |
| Flexibilidad                                                                        | ISO 24344 Método A     | ≤ 40 mm ø<br>Valor medio medido: 25 mm ø                                        |
| Características Marcado CE                                                          | Norma                  | Valor Tarkett                                                                   |
| Certificado CE                                                                      | EN 14041               | EN 14041                                                                        |
| Declaración de prestaciones #                                                       | EN 14041               | 0200 0012 DoP 2013 07                                                           |
| Comportamiento al fuego - Pegado sobre sustrato incombustible                       | EN 13501-1             | Cfl-s1                                                                          |
| Resbaladicidad                                                                      | DIN 51130              | R9                                                                              |
| Resbaladicidad                                                                      | EN 13893               | Clase DS (μ ≥ 0,30)                                                             |
| Comportamiento electrostático                                                       | EN 1815                | Antiestático (≤ 2 kV)                                                           |
| Conductividad térmica (W/m K)                                                       | EN ISO 10456           | 0.17                                                                            |
| Características Técnicas                                                            | Norma                  | Valor Tarkett                                                                   |
| Punzonamiento estático                                                              | EN ISO 24343-1         | ≤ 0,15 mm<br>Valor medio medido: aprox. 0,10 mm                                 |
| Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw                                                 | EN ISO 10140-3 / 717-2 | 8 dB                                                                            |
| Reverberación del sonido                                                            | NF S31-074             | Clase B (≤ 75 dB)                                                               |
| Comportamiento a sillas con ruedas                                                  | EN ISO 4918            | Adecuado para sillas de oficina con ruedas tipo W (Norma EN 12529)              |
| Resistencia a productos químicos                                                    | ISO 26987              | Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas, disolventes corrientes y álcalis |
| Calefacción radiante                                                                |                        | Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)                               |
| Solidez colores - Luz                                                               | ISO 105-B02            | ≥ 6                                                                             |
| Determinación de la actividad antibacteriana                                        | ISO 22196              | Naturalmente antibacteriano (mezcla de bacterias - Ecoli y MRSA)                |
| Resultados de sostenibilidad                                                        | Norma                  | Valor Tarkett                                                                   |
| Reciclabilidad a través de ReStart®                                                 |                        | Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información                 |
| Contenido reciclado                                                                 |                        | 36 %                                                                            |
| Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)                 |                        | 0,48 kg CO <sub>2</sub> eq /m²                                                  |
| Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje) |                        | 2,20 kg CO <sub>2</sub> eq /m²                                                  |
| Emisiones totales de COV (después de 28 días)                                       | EN 16516               | Platino (≤ 10 µg/m³)                                                            |
| Dimensions and designs                                                              |                        |                                                                                 |
| Rollo                                                                               |                        | Rollo 2 x ≤32m                                                                  |
| Número de diseños disponibles                                                       |                        | 15                                                                              |

Reducción del ruido de impacto con Elafono\* - ΔLw (EN ISO 10140-3 / 717-2) : 15dB

\*Elafono : 2,0mm tradicional, base de corcho 100% natural que se instala en combinación con cualquier linóleo compacto Tarkett para obtener una reducción acústica adicional (hasta 15dB, dependiendo del producto).







La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (31/03/2025). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.

