LÍNEA **TECH**

ESPECIFICACIONES **TÉCNICAS**

		AMBIENTA®	ESSENCE®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espesor	ISO 24346	5mm	4,5mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
Formato	ISO 24342	Tabla 181x1520mm 96x610mm Baldosa 304,8x609,6mm	228 x 1220mm
Embalaje	ISO 24342	08 tablas (2,20m²) 32 tablas (1,87m²) 12 baldosas (2,23m²)	10 tablas (2,78m²)
Peso total	ISO 23997	80900g/m²	7200g/m²
Proteção superficial	-	PUR	PUR
Almacenamiento	-	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Resistencia al resbalamiento	DIN 51130	R9	R9
	NBR 13818	≥ 0,40	≥ 0,40
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 19dB	Δ_{Lw} 18dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

Tarkett

www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605