

# Grezzo

## FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Tipo de producto	EN 1307	Revestimientos de suelo textiles	
Clasificación Comercial	EN 1307	33 Intenso	
Quality & environment certifications		ISO 9001 ISO 14001	
Características	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Galga		1/10"	
Construcción de fibra	ISO 2424	Structured loop pile	
Método de teñido		Solution dyed	
Revés primario	ISO 2424	Poleyster fleece	
Revés secundario	ISO 2424	DESSO EcoBase® - Containing on average 80% C2C positively defined recycled content	
Espesor total	ISO 1765	7 mm (0,28 ")	
Espesor real de la fibra	ISO 1766	3,5 mm (0,14 ")	
Total Mass	ISO 2424	4150 g/m <sup>2</sup> (122,4 oz/yd <sup>2</sup> )	
Peso Total	ISO 8543	650 g/m <sup>2</sup> (19,2 oz/yd <sup>2</sup> )	
Peso efectivo de fibra	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup> (11,649941 oz/yd <sup>2</sup> )	
Densidad de fibra	ISO 8543	0,113 g/cm <sup>3</sup>	
Densidad	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>	
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0493-CPR-0002-04	
Comportamiento electrostático	ISO 6356	Antiestático ( $\leq 2$ kV)	$\leq 2$ kV
Electrical resistance	ISO 10965	Static dissipative ( $\leq 1 \times 10^9 \Omega$ )	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )	
Resistencia Térmica	ISO 8302	0,082 m <sup>2</sup> •K/W	
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1	
Contenido de Pentaclorofenol		DL	
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Clasificación de lujo	EN 1307	LC1	
Aislamiento ruidos de impacto - $\Delta$ LW	ISO 10140	25 dB	
Absorción acústica - $\alpha_w$	ISO 354	0.2	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Intensive use	
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	$\geq 7$	$\geq 5$
Solidez colores al agua - Manchado	ISO 105-E01	$\geq 2-3$	$\geq 2-3$
Solidez colores al agua - Cambio de color	ISO 105-E01	$\geq 3-4$	Plain: $\geq 3-4$ / Other $\geq 3$
Solidez colores por rozamiento húmedo	ISO 105-X12	$\geq 3$	$\geq 3$
Solidez colores por rozamiento	ISO 105-X12	$\geq 3-4$	$\geq 3-4$
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Cradle to Cradle®		Plata	
Certificado CRI Green Label Plus	-	GLP 3372	
GUI Fine Dust		Basic	
GUI Allergy Certificate #		Certificate AT 100-111-17	
Reciclabilidad		Reciclable	
Certificado de Salud de los Materiales		Sí	
Total contenido reciclado		47,8 %	
Global Green Tag		Nivel A	
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos	
ReStart® Listo		Sí	
Formatos y diseños			
Loseta		Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m <sup>2</sup> /caja - 40 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles		12	



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (21/04/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.