

LÍNEA iQ MEGALIT®



Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Formato	EN 426 / ISO 24341	2x23 = 46m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	2,50kg/m ²
Tratamiento de protección		iQ PUR
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
Contenido aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
Prueba de sala limpia	SO 14644-1	ISO 3
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)