

LÍNEA iQ OPTIMA®



Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	-
Formato	EN 426 / ISO 24341	2x25m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	50m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	2,70kg/m ²
Protección superficial	-	iQ
Resistencia a la abrasión	EN 660-2 ISO 10581	Clase T Tipo I
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,40
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
Prueba de sala limpia	ISO 14644-1	ISO 4
Absorción del sonido al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	< 2kV
Absorción acústica al impacto	NBR 16626	Clase II A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)