

LINHA INJOY®



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	22	22
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	2mm	2mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Tamanho da régua	EN 427 / ISO 24342	192x1230mm	208x1230mm
Embalagem	EN 427 / ISO 24342	16 réguas (3,78m ²)	16 réguas (4,09m ²)
Peso total	EN 430 / ISO 23997	3,60kg/m ² - 13,60kg por caixa	3,85kg/m ² - 15,74kg por caixa
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR	Extreme Protection
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
	NBR 13818	<0,4	<0,4
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Energia radiante	EN 13501-1	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV	< 2,5kV
		(sobre concreto)	(sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22