

# LÍNEA ESSENCE®



		<b>COLECCIÓN HERITAGE</b>	<b>COLECCIÓN HIT</b>
<b>Clasificación de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Zonas residenciales y habitaciones de hotel	Zonas residenciales y habitaciones de hotel
<b>Espesor</b>	EN 428 / ISO 24346	2,45mm	2mm
<b>Espesor capa de uso</b>	EN 429 / ISO 24340	0,15mm	0,15mm
<b>Formato</b>	EN 427 / ISO 24342	184 x 950mm	184 x 950mm
<b>Embalaje (tabla)</b>	EN 427 / ISO 24342	23 tablas (4,02m <sup>2</sup> )	28 tablas (4,89m <sup>2</sup> )
<b>Peso promedio</b>	EN 430 / ISO 23997	4,71kg/m <sup>2</sup>	3,76kg/m <sup>2</sup>
<b>Tratamiento de protección</b>	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN 660-2	Clase T	Clase T
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4	R9 <0,4
<b>Punzonamiento residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	0,4mm	0,4mm
<b>Estabilidad dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
<b>Reacción al fuego</b>	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
<b>Absorción acústica al impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
<b>Resistencia química</b>	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
<b>Propiedades electrostáticas</b>	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
<b>Emisiones COV</b>	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)