

# LINHA DECORFLEX®



		5087   6519	5337	5334
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 ISO 10874	23	23	23
<b>Espessura total</b>	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
<b>Dimensão (manta)</b>	EN 427 ISO 24342	2 x 35m	2 x 30m	2 x 42m
<b>Embalagem (manta)</b>	EN 427 ISO 24342	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	84m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 ISO 24342	1,17kg/m <sup>2</sup>	1,15kg/m <sup>2</sup>	1,04kg/m <sup>2</sup>
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9	R9	R9
<b>Identação residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
<b>Estabilidade da cor</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Classificação de Reação ao Fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22