

# LINHA iQ TORO SC®



<b>Classificação de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
<b>Espessura total</b>	EN 428 / ISO 24346	2mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	-
<b>Dimensões</b>	EN 426 / ISO 24341	2x23m
<b>Embalagem</b>	EN 426 / ISO 24341	46m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	2,95kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>	-	iQ
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2 / ISO 10581	Classe P Tipo I
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 / NBR 13818	R9 < 0,4
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,02mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 4dB
	ESD-approval SP method 472	R ≤ 10 <sup>8</sup> Ohms
<b>Carga estática</b>	EN 1081	R1 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohms R1 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohms
	EN/IEC 61340-4-1	R 5x10 <sup>4</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>6</sup> Ohms
	EN/IEC 61340-4-5	≤ 3,5x10 <sup>7</sup> Ohms
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Emissão de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22