




# DESSO & Patricia Urquiola EcoBase

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado						
Método de tintada		Tintado en masa						
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424	EcoBase*						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6 ECONYL®**						
Altura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.6	inch	0.14			
Peso total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4050	oz/yd <sup>2</sup>	119.5			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	700	oz/yd <sup>2</sup>	20.7			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	515	oz/yd <sup>2</sup>	15.2			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.143	lb/in <sup>3</sup>	0.0052			
Puntadas	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	23					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.01	0.02	0.07	0.18	0.32	0.40
Reducción del sonido	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.076					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3CB8372D						


 Producido por:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002








\*EcoBase - 100% reciclable, contiene hasta un 91% de material reciclado y de origen biológico. El contenido reciclado ha sido verificado externamente por Lloyds Register.

\*\*ECONYL® está fabricado con un 100% de contenido regenerado.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

EN-20240529