


Defend

Especificación preliminar según EN 1307



Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Pila de bucles						
Método de tintada		Tintado en masa						
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424	ProBase - betún modificado						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6 ECONYL®**						
Altura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.6	inch	0.14			
Peso total	ISO 8543	g/m ²	4100	oz/yd ²	121.0			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m ²	670	oz/yd ²	19.8			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m ²	460	oz/yd ²	13.6			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm ³	0.128	lb/in ³	0.0046			
Puntadas	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307							
Clase de lujo	EN 1307							
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	-					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	-	-	-	-	-	-
Reducción del sonido	ISO 354	α _w						
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² .K/W						
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							




EN 14041
0493-CPR-0002


Producido por:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk







ENDLESS POSSIBILITIES



GUT



Quality- and Environmental
Management System Certification
ISO 9001 & ISO 14001

**ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20240528